

# Linea 7036 Plaque

PLAQUETTES DE PAREMENT  
CATÉGORIE I, HD



## TEXTURE, TYPE ET COULEUR

Par défaut, toutes nos plaquettes de parement sont sciées à env. 20 mm. Outre la plaque classique, vous pouvez également obtenir des plaquettes d'angle et des plaquettes de semelle d'angle de la même épaisseur. Sur demande, nous examinerons les possibilités pour scier d'autres pièces de raccord et épaisseurs. Les spécifications techniques des plaquettes sont identiques à celles de la brique à partir de laquelle elles sont sciées. Vous trouverez ci-dessous les spécifications techniques de la brique de base. La couleur est gris vert dans la masse et présente une texture superficielle gris noir avec des nuances irrégulières.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les briques bénéficient le label « CE » et présentent les caractéristiques suivantes :

### Marquage CE selon EN 771-1 : 2011 + A1 : 2015

Dimensions de fabrication (L xlxh)	: *242x20x38 mm
Quantité / m <sup>2</sup> avec un joint traditionnel	: ca. 80
Quantité / m <sup>2</sup> avec un joint mince	: ca. 93
Tolérance de taille	: Tm (+/-8/6/4)
Masse volumique brute	: 1900 kg/m <sup>3</sup> (+/- 20 %)
Absorption d'eau (24 heures)	: < 16%
Absorption d'eau initiale (1 minute)	: > 1,5 < 4 kg/(m <sup>2</sup> . min ) IW3
Perméabilité à la vapeur d'eau	: μ = 5/10
Propriétés thermiques (λ10, sec, 90/90)	: 0,60 W/mK (tableau 1 EN1745)
Durabilité (gel / dégel / résistance)	: F2 - très résistant au gel
Sels activement solubles	: Classe S2
Réaction au feu	: Classe A1
Force de liaison (conformément à l'annexe C de la norme EN998-2: 2003)	: NPd (performance non déterminée)

### Benormerk selon le PTV 23-002 (propriétés supplémentaires requises pour la Belgique)

Flours	: pas d'efflorescence (selon NBN B24-209)
résistance au gel	: résistance élevée au gel (selon NBN B27-009)

### propriétés supplémentaires selon BRL 52230 pour les Pays-Bas

NL BSB certificat : certificat IKB 1494

### Propriétés supplémentaires selon BRL 1007 pour les Pays-Bas

Classification selon le code euro	: Groupe 1
Résistance au gel	: Classe D
Aspiration initiale de l'eau	: < 4kg/(m <sup>2</sup> .min) Classe IW3 (absorption normale)



**VANDE MOORTEEL**  
BRIQUES · PLAQUETTES · PAVÉ!

ORIGINE: VANDE MOORTEEL NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |  
T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | - info@vandemoortel.fr

# Linea 7036 Plaquette

PLAQUETTES DE PAREMENT  
CATÉGORIE I, HD

## Photo du produit



**VANDE MOORTEEL**  
BRIQUES · PLAQUETTES · PAVÉ!

ORIGINE: VANDE MOORTEEL NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |  
T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | - info@vandemoortel.fr